


WAGEN LACK® S.r.l.

PITTURE PER EDILIZIA - VERNICI E LACCHE PER INDUSTRIA

TENNIS GUM

Tennis Gum è un rivestimento elastico in pasta tixotropica a base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa, pigmenti selezionati, cariche minerali ed additivi speciali. Questi componenti conferiscono al prodotto notevole impermeabilità all'acqua, ottima aderenza al supporto, ottima resistenza all'usura e agli agenti atmosferici.

Il prodotto è particolarmente idoneo per la pitturazione di pavimentazioni sportive sintetiche, campi da gioco in cemento poroso-drenante, conglomeranti bituminosi e asfalto.

Tennis Gum esalta le caratteristiche intrinseche della superficie sottostante, quindi per ottenere una superficie con un giusto punto di sofficietà unitamente al confort di gioco e alla praticità di manutenzione consigliamo una superficie in asfalto ben costruita.

Teme il gelo.

PREPARAZIONE SUPPORTO

Come descritto nel [bollettino tecnico](#)

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello-Rullo-Spruzzo : diluire con acqua potabile al 10% la prima mano, 20% la seconda mano

DATI TECNICI

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Resa | 5-8 mq/Lt |
| • Colori | rosso e verde |
| • Essiccazione | buona e dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente |
| • Sopraverniciatura | minimo : 4 ore a 20°C |
| • Viscosità | 22000±2000 m |
| • Residuo secco | 47%± 1 |
| • Spessore del film | umido : 120 micron
secco : 35-40 micron |
| • Peso specifico | 1,2± 0,05 Kg/Lt a 25°C |
| • Punto di infiammabilità | non infiammabile |
| • Valore ph | 8 |
| • Legante | stiroil acrilico |

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al rosso
- Temperature di applicazione consigliate tra 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di tempo molto umido, pioggia, gelo. Il prodotto nelle prime 6 ore dall'applicazione è sensibile all'acqua piovana.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso

N.B. - Questi dati corrispondono alle nostre attuali conoscenze sulle qualità dei prodotti, non devono essere intese come garanzie sulla applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione su supporti diversi congiuntamente alle nostre informazioni.